Fiche technique

Colle contact - dispersion

# UZIN WK 222

Colle néoprène à base d'eau, pour tout les collages de contact

## DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- plinthes en PVC souple, profils de nez de marche, remontées en plinthe en PVC, linoléum, caoutchouc, pour le collage par contact
- tous revêtements textiles, revêtements tissés ou revêtements aiguilletés ”nerveux“, pour le collage par contact sur escaliers de marches pleines avec nez de marche en saillie, pour le collage /l’habillage de limons/ contremarches
- revêtements PVC,VER, linoléum, caoutchouc, sous-couches isolantes, pour le collage par contact sur marches et contremarches d’escaliers
- revêtements muraux de rebondissement, textile ou composite, le collage par contact sur tous supports – murs et plafonds – traditionnels du bâtiment
- le collage de réparation, p.ex. rafraîchissement des bordures, collage sur trappes de visite, etc.
- les sollicitations en domaines résidentiel, professionnel, industriel ou sportif
- les sols avec planchers chauffants (à circulation d’eau)
- les sollicitations des sièges à roulettes selon la norme EN 12 529
- le nettoyage par shampouinage (voie humide) et injection extraction selon RAL 991 A2

## ADAPTÉE POUR / SUR :

tout support plan, lisse, ragréé ou non, comme par ex. ancien revêtement, sol sans joint, support métallique, chape, béton, ragréage, peinture murale et papier peint bien adhérant, crépi, bois, panneau d'aggloméré, OSB, sous-couche isolante, etc., ainsi que résidus de colle néoprène, dispersion ou résine synthétique résistants à l'eau et poncés

## AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :

Colle contact puissante – Bref temps de gommage – sollicitabilité immédiate. Pour les profils, baguettes, plinthes et tous types de revêtements de sols courants, sur support absorbant ou non absorbant. La Colle contact UZIN WK 222 permet une mise en œuvre sans exposition aux solvants. Manipulation, possibilités techniques et domaines d’utilisation correspondent dans une large mesure à ceux d’une colle néoprène à base de solvants. Uniquement pour l’intérieur.

- Application facile au rouleau ou au pinceau
- Possibilité d'appliquer la veille
- Très bonne résistance aux plastifiants

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|---|---|
| Emballage | seau plastique |
| Conditionnement | 12 kg, 6 kg, 1 kg |
| Tenue en stock | au moins 12 mois |
| Couleur | beige |
| Consommation | 300 – 550 g/m² – Quantité totale* |
| Temps de gommage | 20 à 40 minutes* |
| Temps de collage comme colle contact | 2 heures* en général, réduite à 90 minutes si une des faces a été encollée la veille |
| Circulable | immédiatement* |
| Stabilité thermique | jusqu’à 70 °C en fonction du revêtement et du support |
| Temp. de mise en oeuvre | 15 °C au sol |
| Résist. mécaniquement | immédiatement* |
| Soudage des joints | après 12 heures* |
| Résistance finale | après 2 jours* |

*A 20 °C/65 % d’humidité relative de l’air

**UZIN** | A brand of UZIN UTZ
**BE** | Uzin Utz Belgique sa | Poortakkerstraat 37/0102 | 9051 GENT | Téléphone +32 (09) 222 58 48 | Fax +32 (09) 222 38 80 | E-Mail be@uzin-utz.com | Internet www.fr.uzin.be
**DE** | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de

# UZIN WK 222

## PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut.

Éliminer toute couche réduisant l'adhérence ou instable par brossage, ponçage. Aspirer soigneusement les débris et poussières. Selon le type et la nature du support, par ex. un support poussiéreux, rugueux ou très absorbant, appliquer un primaire, par ex. UZIN PE 360, UZIN PE 260. Si nécessaire, apprêter avec une masse de réparation ou d'égalisation, par ex. UZIN NC 182, UZIN NC 880 ou UZIN NC 170 LevelStar. Après le séchage de la masse de réparation UZIN NC 182 et sur une masse autolissante, une couche de primaire intermédiaire UZIN PE 360 est requise (temps de séchage 1 h). La surface à encoller doit être aussi lisse et plane que possible. Poncer et nettoyer soigneusement une surface à encoller lisse et dense, par ex. plastique, métal, ancien sol d'usure / sans joint, etc., si nécessaire dégraisser. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage appliqués. Observer les fiches techniques des produits utilisés et du revêtement de sol.

## MISE EN OEUVRE :

1. Appliquer la colle – finement et uniformément – avec le Rouleau mousse grossier UZIN jaune joint sur la surface à coller et sur le support, avec le pinceau dans les angles et au niveau des arêtes. Avant application avec le rouleau de 25 cm joint, l'utiliser pour appliquer de la colle sur un élément de panneaux de bois aggloméré ou équivalent, afin d'assurer une imprégnation régulière du rouleau.
2. Laisser gommer les deux couches de colles suffisamment longtemps, jusqu'à ce qu'elles ne soient pratiquement plus collantes au toucher. Alternative: la surface du revêtement/du profil peut également être encollée la veille. Laisser gommer la seconde couche encollée jusqu'à ce que la surface soit "légèrement sèche au toucher".
3. Afficher le revêtement/profil ajusté tout de suite ou dans le temps de collage et presser vigoureusement sur toute la surface,maroufler ou/et marteler. Aucune correction ne sera possible par la suite. Après 10 - 20 min., maroufler à nouveau énergiquement, surtout au niveau des angles et des bords.
4. En cas de conditions climatiques défavorables, le temps de gommage augmente sensiblement plus qu'avec une colle solvantée. Pour poursuivre le travail rapidement, une circulation d'air plus importante est souvent suffisante, par ex. par une porte ouverte, un petit aéro-chauffage ou un chalumeau à air chaud.
5. Eliminer les résidus de colle encore frais avec de l'eau tiède distilée. Le film de colle sec peut être frotté sur de nombreuses surfaces. Alternative, utiliser les lingettes de nettoyage Black Box.

## CONSOMMATION :

| Application avec | Type / Envers de revêtement | Consommation* |
|---|---|---|
| Pinceau ou Rouleau mousse grossier UZIN | Revêtement lisse, légèrement structuré, p. ex. PVC, caoutchouc, VER, etc. | 150 - 200 g/m² |
| Pinceau ou Rouleau mousse grossier UZIN | Structuré, p. ex. aiguilleté grossier, linoléum, revêtement textile, revêtement à envers non tissé, revêtement mural de rebondissement, etc. | 250 - 350 g/m² |
| Pinceau ou Rouleau mousse grossier UZIN | En fonction de la capacité d'absorption et de la nature de la surface | 150 - 200 g/m² |

## IMPORTANTE DIRECTIVE:

- Tenue en stock: maximum 12 mois à température modérée, en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à – 4 °C. Refermer hermétiquement les emballages entamés et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater la colle à la température ambiante.
- Conditions idéales de mise en œuvre: température ambiante de 20 °C à 25 °C/température du sol > 15 °C et humidité relative de l'air < 65>
- Un support humide peut entraîner le dégagement d'émissions secondaires et d'odeurs. Ne donc mettre en œuvre que sur support bien sec. Dans le cas d'un support ragréé, veiller à ce que le ragréage soit bien sec.
- Pendant les pauses, plonger les outils nécessaires à l'application dans le seau de colle ou emballer le rouleau dans un film afin d'éviter qu'ils sèchent.
- Grâce aux ventilateurs Pajarito #181158 (ventilateur radial 950 m³/h) et #181154 (ventilateur 60 cm), le temps de séchage de la colle peut être considérablement réduit.
- Une soufflerie manuelles à air chaud peut permettre, pendant la mise en œuvre, d'accélérer le séchage et la souplesse du revêtement peut être améliorée, p. ex. pour la réduction des tensions des revêtements/profils "nerveux" (marches préformées, éléments Quickstep®, etc.) ou encollage des chants présentant un petit rayon.
- Ne pas utiliser UZIN WK 222 avec des revetêments en couleur clairs et en couche plus légère de 2 mm. Utiliser UZIN KE 2000 S svp.
- Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les recommandations du fabricant de revêtements de sol. Pour la préparation du support et la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. En vigueur à la date d'exécution des travaux.

## ENVIRONNEMENT :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet www.fr.uzin.be | 09.2026

## COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

## SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

## ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet www.fr.uzin.be | 09.2026