

Liant d'empâtage à parquet

PALL-X KITT

Solution d'empâtage aqueuse au bon pouvoir de remplissage

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un plancher en bois / parquet poncé
- ▶ du pavé de bois "RE"
- ▶ un parquet sur sol chauffant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	5 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Consommation par application :	env. 50 – 100 ml/m ² (selon la taille du joint)
Surface traitée :	env. 10 - 20 m ² /litre (selon la taille du joint)
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Ponçage :	après env. 15 - 25 minutes* selon la taille du joint

*À 20°C et 50% d'humidité relative

AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Séchage très rapide
- ▶ Bonne adhérence pour des joints jusqu'à env. 2 mm
- ▶ Bonne tenue dans les joints de parquet
- ▶ Très haute résistance de la couleur
- ▶ Bien visible sur la surface du parquet
- ▶ N'encrasse pas l'abrasif
- ▶ Convient à toutes les essences de bois courantes
- ▶ Correspond au label environnemental suisse UE II, classe C
- ▶ Compatible Minergie-Eco
- ▶ Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvant inférieure à 15%.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à mastiquer doit être propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique. Le masticage est effectué après le ponçage intermédiaire ou avant le ponçage fin.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le bidon à la température ambiante recommandée (20°) et bien l'agiter
2. Mélanger PALL-X KITT avec de la poussière de ponçage fine (grain 100) du type de bois à mastiquer sur le parquet pour obtenir une pâte spatulable.
3. Avec la SPATULE DOUBLE LAME ACIER INOX PALLMANN, appliquer sur toute la surface du parquet.
4. Après env. 15 à 25 minutes de séchage, la surface mastiquée peut être poncée.
5. Procéder ensuite aux dernières opérations de ponçage.
6. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Pour les sols en place, planchers en pose flottante, parquets sur lambourdes ou en présence d'une construction clouée, le masticage doit être soigneusement étudié: le mastic peut - tout au moins partiellement - de nouveau casser.
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 15%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.