

Antiglisse

UZIN U 1000

Dispersion antiglisse et adhésive pour revêtement textile en dalles plombant amovible

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Dalles de moquette plombantes amovibles à envers lourd polyuréthane, PVC ou bitume
- Dalles de moquette plombantes amovibles antistatiques

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- un support plan, absorbant ou non absorbant
- un revêtement d'usure (par ex. linoléum ou PVC)
- un double et faux plancher technique
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN U 1000 est une dispersion spéciale destinée au traitement antiglisse du support avant la pose de dalles de moquette plombantes amovibles. Le produit sec forme une couche adhésive transparente, caoutchouteuse, évitant aux dalles DPA de glisser. Pour l'intérieur.

- faible consommation
- séchage rapide
- antistatique



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	bidon plastique
Conditionnement	10 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	bleu clair
Couleur à l'état sec	bleu clair
Consommation	50 - 100 g/m ²
Temps de séchage	30 - 60 minutes*
Temps d'application	env. 48 heures*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol

* A 20 °C et 65 % d'humidité relative selon le type de revêtement et le pouvoir absorbant du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par ex. saleté, huile, graisse). La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite et ragrée. Les primaires et masses de ragréage appropriées figurent dans le guide de produits UZIN. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage appliqués.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

Les chapes en ciment et sulfate de calcium doivent être poncées et aspirées, travaux effectués par le chapiste comme prestations incluses ou par le poseur de sols comme prestations spéciales payantes.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante et bien l'agiter.
2. Appliquer uniformément une fine couche de produit avec un rouleau en mousse ou microfibres. Utiliser une grille d'essorage. Éviter la formation de flaques. Ne pas laisser de produit couler dans les joints d'un faux-plancher technique, risque d'encollage latérale. Au besoin, masquer les joints avec du ruban adhésif ou laisser un espace libre.
3. En fonction du support et du climat ambiant, laisser sécher 30-60 min. jusqu'à transparence totale. Une application trop épaisse ou un séchage insuffisant peut conduire à un collage indésirable des dalles DPA.
4. Éliminer les résidus frais avec de l'eau.

CONSOMMATION:

Type de revêtement	Outil	Consommation
enduction lourde en bitume, PVC ou PU	rouleau mousse	50 - 100 g/m ²
enduction lourde en bitume, PVC ou PU	rouleau microfibres	50 - 100 g/m ²

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au frais en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 16 °C. Refermer hermétiquement les emballages ouverts et les utiliser rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante.
- ▶ Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 75 %. Basse température et forte humidité de l'air allongent, haute température et faible humidité de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, de prise et de séchage.
- ▶ UZIN U 1000 adhère très bien au support. L'ancien sol d'usure ne pourra être remis dans son état d'origine.

- ▶ Un support absorbant, y compris une masse de ragréage absorbante, absorbe ("boit") la dispersion fluide et réduit son effet antiglis. Donc, avant l'application, apprêter le support absorbant avec un primaire UZIN approprié et laisser sécher.
- ▶ Une couche trop épaisse ou un séchage insuffisant peuvent entraîner un collage indésirable.
- ▶ Pour une pose électro-conductrice, pré-mélanger avec soin UZIN U 1000 avec env. 25 % d'additif conducteur noir UZIN PE 262 L : env. 2,5 kg d'additif conducteur par bidon de 10 kg d'UZIN U 1000 (env. 5 -- 106 Ω).
- ▶ Un support humide peut engendrer des émissions et des odeurs secondaires. Veiller donc à ce que le support ragréé soit bien sec.
- ▶ Un collage direct sur d'anciens résidus de colle peut conduire à des interactions et donc à des odeurs désagréables. Dans l'idéal, éliminer les anciennes couches. Dans tous les cas, isoler les anciens résidus de colle avec un primaire barrière et appliquer une masse de ragréage autolissante suffisamment épaisse (en principe 2 mm) sur toute la surface.
- ▶ Éviter l'exposition prolongée à l'humidité d'un revêtement textile fixé. Lester les zones imbibées jusqu'au séchage, au besoin, absorber au préalable le surplus d'humidité.
- ▶ Veiller à ce que le produit ne coule pas dans les joints d'un plancher technique. Respecter les instructions du fabricant du revêtement, surtout en ce qui concerne l'utilisation et la dimension de la surface.
- ▶ UZIN U 1000 n'empêche pas le changement dimensionnel du revêtement.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière :
 - DIN 18 356 "Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 2236
 - Notice TKB/FCIÖ „Évaluation et préparation de supports pour les travaux de revêtement de sol et parquet“
 - Notice BEB „Evaluation et préparation du support“
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol textile“

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la

peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol.
Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient: Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.