

Primaire ciment à ragréer 1-C

UZIN PE 650

Primaire dispersion-ciment, garnissant, pour un support à restaurer

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ primaire d'adhérence pour un support à rénover et pourvu de joints

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un ancien support critique à assainir présentant des résidus de colle ou de ragréage résistant à l'eau, bien adhérent (par ex. résidus de colle en résine synthétique, néoprène, bitume ou dispersion)
- ▶ un support dense ou peu absorbant (par ex. sol en pierre et carrelage en céramique, peinture résistante à l'eau, revêtement époxy)
- ▶ une chape magnésite ou xylolithé
- ▶ une sous-couche UZIN Multimoll Top 4 / 7 / 12
- ▶ un plancher en bois brut ou poncé, du panneau de particules P4 - P7 ou OSB 2 - OSB 4, un parquet ou autre support en bois pourvu de joints
- ▶ avant un travail de ragréage avec une masse de ragréage UZIN
- ▶ un revêtement sans joint poncé mat
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- ▶ une forte sollicitation en milieu résidentiel, commercial et industriel



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN PE 650 est un primaire dispersion-ciment flexible, 1-C au séchage très rapide, pour un support à rénover. La propriété "dure-élastique" du primaire permet de très bien absorber les mouvements du support. Pour usage en intérieur.

- ▶ garnit, obstrue et lisse en une passe
- ▶ à prise hydraulique
- ▶ application jusqu'à 4 mm
- ▶ souple et déformable après durcissement
- ▶ rendement jusqu'à 25 % supérieur à UZIN PE 630
- ▶ applicable à la lisseuse ou au rouleau



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	sac en papier avec poignée
Conditionnement	16 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	gris
Couleur à l'état sec	gris clair
Consommation	80 - 480 g/m ²
Mise en œuvre	25 - 30 minutes*
Vie en pot	25 - 30 minutes*
Temps de séchage	voir tableau d'application
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol

* A 20 °C et 65 % d'humidité relative pour une épaisseur maximale de 4 mm. Voir "Tableau d'application".
Consommation en mortier sec.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant nuire à l'adhérence. Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut.

Éliminer toute couche réduisant l'adhérence ou instable, par ex. agent de décoffrage, résidu de colle, de masse de ragréage, de revêtement ou de peinture, etc. par brossage, ponçage, fraisage ou grenailage. Aspirer soigneusement les débris et poussières. Laisser sécher le primaire à cœur. Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

1. Gâcher UZIN PE 650 avec de l'eau, selon la consistance souhaitée. Pour 16 kg, la quantité d'eau correcte est de 4 - 4,6 litres. En règle générale, le mélange se fait en petite quantité, 250 - 290 ml d'eau conviennent pour 1 kg de poudre. Versez de l'eau froide et claire dans un récipient propre. Incorporer la poudre en gâchant vivement et mélanger sans grumeaux. Ne préparer que la quantité de primaire pouvant être travaillée dans un laps de temps de 25 - 30 minutes*.
2. Appliquer une fine couche d'UZIN PE 650 à la liseuse.
3. Après utilisation, nettoyer les outils à l'eau.

TABEAU D'APPLICATION:

Support/Application	Consommation	Temps de séchage
panneau de particules, support en bois, ancien parquet, plaque UZIN Multimoll Top	80 - 280 g/m ²	30 - 60 minutes*
résidu de colle résistante à l'eau, bien adhérente	80 - 240 g/m ²	30 - 60 minutes*
revêtement sans joint, pierre naturelle, céramique, terrazzo, magnésite ou xyloélite	80 - 240 g/m ²	60 - 90 minutes*
support pourvu de joints	240 - 480 g/m ²	60 - 90 minutes*
avant un ragréage avec une masse à base de plâtre	en fonction du support (voir ci-dessus)	12 heures*
avant un ragréage avec une masse FusionTec	en fonction du support (voir ci-dessus)	12 heures*

* A 20 °C et 65 % d'humidité relative pour une épaisseur maximale de 4 mm.
Consommation en mortier sec.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- Tenue en stock min. 12 mois, à température modérée, en emballage d'origine. Plus la durée de stockage augmente, plus les temps de prise et de séchage peuvent s'allonger. Les propriétés du matériau durci ne seront pas affectées. Refermer hermétiquement un emballage entamé et en utiliser le contenu rapidement.
- Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 75 %. Basse température et forte humidité de l'air allongent, haute température et faible humidité de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, de prise et de séchage.
- En cas de ragréage supérieur à 10 mm, utiliser un primaire à base de résine réactive, par ex. UZIN PE 460 sablé.
- Non adapté pour un collage direct avec une colle à parquet ou avec une colle de résine réactive 1 composant destinée à la pose d'un revêtement de sol.
- En cas de ragréage ultérieur suivi d'une pose de parquet, utiliser une colle dispersion UZIN, une colle de résine réactive 2 composants UZIN ou UZIN MK 250.
- Pour une application au rouleau, mélanger 16 kg d'UZIN PE 650 avec 6,2 l d'eau, donc 390 ml d'eau par kg d'UZIN PE 650.
- Non adapté sur des résidus de colle hydrosoluble (par ex. colle base lessive de sulfite) ou fixateur comme sur d'anciens résidus de colle bitume. Consulter le guide produits UZIN pour trouver un produit adapté.
- Pour un support pourvu de nombreux joints, il est possible d'ajouter jusqu'à 5 kg d'UZIN NC 182 par sac de 16 kg (sauf pour un support en bois).
- Les règles reconnues de la branche et de la technique pour la pose de parquet et revêtement de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, Ö-Norm, SIA, etc.).
- Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
 - DIN 18 365 „Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 5236
 - DIN 18 356 „Travaux de parquet", Ö-Norme B 5236
 - Notice TKB „Évaluation et préparation de supports pour les travaux de revêtement de sol et parquet".
 - Notice BEB „Evaluation et préparation des supports"

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- Sans solvant
- EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement

secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.