

Colle murale hybride 1-C

UZIN KE 68 T

Colle hybride 1 composant ajustée thixotrope destinée au collage d'un revêtement sur surface murale

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ revêtement PVC décoratif (LVT)
- ▶ revêtement mural PVC ou plastique dur (p.ex. Altro Whiterock™, Gerflor Decochoc)
- ▶ caoutchouc en dalles (p. ex. norament®)

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un support absorbant et non absorbant
- ▶ un support déformable ou élastique

AU SOL ÉGALEMENT APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- ▶ une autolaveuse aspirante
- ▶ une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel

Remarque: convient également pour une utilisation au sol. La colle a une consistance compacte pour une utilisation murale. Pour une application sur une grande surface au sol, il est préférable d'utiliser UZIN KE 68.



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN KE 68 T est une colle hybride 1-C pauvre en émission et à la mise en oeuvre aisée, sans agent plastifiant. Grâce à sa compacité, la colle est idéale pour une pose sur une surface murale. Avec une excellente résistance à de fortes sollicitations comme par ex., en cas de charge thermique plus élevée ou d'infiltration d'eau. En raison de sa force d'adhérence et de sa résistance au cisaillement très élevés, la colle se prête aux zones soumises à de fortes contraintes comme le rayonnement solaire direct ou l'exposition à l'eau. Pour usage en intérieur.

- ▶ consistance idéale pour une pose sur une surface verticale
- ▶ sur un support absorbant et non absorbant
- ▶ convient à utilisateur sensible aux époxy ou PU



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	seau plastique, sac tubulaire
Conditionnement	11 kg, 600 ml
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	beige
Couleur à l'état sec	beige
Consommation	250 - 2700 g/m²
Temps d'application	jusqu'à 40 minutes*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au mur / au sol
Sollicitable	après 24 heures*
Soudage des joints	après 24 heures*
Résistance finale	après 3 - 5 jours*

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative.



DOMAINE D'APPLICATION ÉLARGI :

- ▶ revêtement PVC et CV léger
- ▶ revêtement caoutchouc à envers mousse (en dalles)
- ▶ linoléum à envers jute, synthétique ou polyoléfine (en dalles)
- ▶ revêtements sans PVC
- ▶ revêtements à base de polymère synthétique
- ▶ revêtement Enomer®
- ▶ revêtement PU
- ▶ revêtement mural en bois (par ex. bois de parement)
- ▶ parquet multiplis au mur
- ▶ revêtement textile léger, avec tout type d'envers, au mur

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par ex. saleté, huile, graisse). La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite (support très absorbant avec UZIN PE 360 PLUS) et, si nécessaire, lissée avec une masse de ragréage adaptée. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage appliqués.

Observer les fiches techniques des produits utilisés et les directives de pose du fabricant de revêtement.

MISE EN ŒUVRE :

1. Étaler la colle régulièrement sur le support avec une spatule dentée adéquate, d'une truelle ou d'une Pistolet pour sachet tubulaire. N'étaler que la colle qui peut être revêtue durant le temps de pose, veiller au bon transfert sur l'envers du revêtement. Pour une application facile au mur, il est recommandé d'utiliser la truelle à colle Wolff (réf. 56205) avec la denture appropriée à chaque utilisation.
2. Afficher le revêtement et maroufler toute la surface. Ne pas emprisonner d'air sous le revêtement. Après 20 minutes, maroufler à nouveau la surface.
3. Pour éviter tout glissement, fixer, par exemple, avec un ruban adhésif un revêtement lourd pendant la phase de prise.
4. Éliminer les traces de colle encore fraîches avec les Lingettes de nettoyage UZIN Clean-Box. Les résidus de colle durcis ne pourront être éliminés que mécaniquement.

CONSOMMATION :

Utiliser une spatule munie d'une denture C2 pour le collage de Altro Whiterock™.

CONSOMMATION :

Denture	Type / Envers de revêtement	Consommation*
A5	revêtement PVC, décoratif / lisse ou structuré léger	env. 250 - 300 g/m ²
A2	caoutchouc / structuré	env. 350 - 400 g/m ²
B3	revêtement mural en bois ou parquet multiplis	env. 1000 g/m ²
B2	revêtement mural en plastique dur (support ragréé)	env. 450 - 500 g/m ²
C2	revêtement mural en plastique dur (support rugueux)	env. 2500 - 2700 g/m ²

Utilisation de la colle en boudin avec un pistolet :

1. Insérer le sac tubulaire dans la presse à cartouche.
2. Ouvrir le sac tubulaire directement derrière la fermoir avec une tenaille.
3. Glisser le sac tubulaire jusqu'au fond du tube.
4. Placer la buse sur le sac tubulaire ouvert sans pression.
5. Revisser le couvercle de la presse à cartouche.
6. Actionner la presse à cartouches et appliquer la colle en serpentins sur le support.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Durée de stockage min. 12 mois en emballage d'origine, au sec et à température modérée. Résistant au gel jusqu'à - 25°C. Refermer hermétiquement les emballages ouverts et les utiliser rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante.
- ▶ Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 65 %. Basse température et faible humidité prolongent, haute température et forte humidité raccourcissent le temps de pose, de prise et de séchage.
- ▶ Un support humide peut engendrer des émissions et des odeurs secondaires. Veiller donc à ce que le support ragréé soit bien sec.
- ▶ Un collage direct sur d'anciens résidus de colle peut conduire à des interactions et donc à des odeurs désagréables. Dans l'idéal, éliminer les anciennes couches. Dans tous les cas, isoler les anciens résidus de colle avec un primaire barrière et appliquer une masse de ragréage autolissante suffisamment épaisse (en principe 3 mm) sur toute la surface.
- ▶ Avant collage, détendre suffisamment le revêtement, l'acclimater et l'adapter au climat usuel de la pièce en fonction de son utilisation ultérieure.
- ▶ UZIN KE 68 T convient également aux charges de compression élevées, jusqu'à 30 kp/cm² ou 3 N/mm².

- ▶ En cas de forte exposition à l'humidité par le haut (classe d'exposition à l'eau W1-I ou supérieure), pré-enduire le ragréage avec un primaire barrière de résine réactive comme par ex. UZIN PE 414 BiTurbo.
- ▶ Le matériau à coller doit être adapté à l'application. En cas de doute, consulter le fabricant.
- ▶ Pour le collage d'un revêtement sans chlore, consulter les préconisations de colle en ligne ou consulter le service technique.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
 - ▶ DIN 18 356 „Travaux de revêtement de sol“, Ö-Norme B 5236
 - ▶ DIN 18 202 „Tolérances dans le bâtiment“.
 - ▶ Notice TKB/FCIÖ „Évaluation et préparation du support pour les travaux de revêtement de sol et parquet“
 - ▶ Notice BEB „Evaluation et préparation du support“
 - ▶ Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol en PVC“
 - ▶ Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol élastomère“
 - ▶ Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol linoléum“

de produits, laisser durcir puis éliminer avec les débris de chantier.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant, contenant du méthoxysilane
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Prépolymères à terminaison silane, charges minérales, additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Contient du méthoxysilane. Ininflammable. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Lors du processus de prise, du méthanol se dégage. Pendant la mise en oeuvre, une bonne aération des locaux et l'usage des gants de protection est recommandée. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions de danger / consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés et grattés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes