

Colle STP 1-C

UZIN KE 68

Colle STP 1 composant pour une forte sollicitation

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ revêtement caoutchouc en dalles jusqu'à 4 mm (p. ex. norament®)
- ▶ revêtement PVC décoratif
- ▶ revêtements PVC et CV en dalles
- ▶ linoléum en dalles jusqu'à 4 mm
- ▶ tapis de propreté
- ▶ revêtement ou sous-couche en granulat caoutchouc (p. ex. Regupol®)
- ▶ revêtement sportif et gazon synthétique
- ▶ en combinaison avec UZIN RR 185 et un revêtement industriel (p. ex. Gerflor GTI®)
- ▶ LVT-Clic, consulter le service technique

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un support plan, absorbant ou non absorbant
- ▶ un support déformable ou élastique (sous-couche, par ex. UZIN RR 188 ou 189, bois, sur métal consulter le service technique)
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- ▶ le shampooinage humide et le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- ▶ une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN KE 68 est une colle hybride 1-C, prête à l'emploi et à la mise en oeuvre aisée. La colle pauvre en émission est la solution idéale pour résoudre les problèmes en zones soumises à de fortes sollicitations, par ex. en cas de charge thermique plus élevée ou d'infiltration d'eau par les joints. En outre, UZIN KE 68 se prête aux zones soumises à de fortes contraintes mécaniques, par ex. devant un ascenseur ou en milieu soumis au passage de transpalettes. Pour usage en intérieur.

- ▶ prête à l'emploi
- ▶ convient à un utilisateur sensibilisé aux époxy ou PU
- ▶ résiste aux hautes températures



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	seau plastique
Conditionnement	8.5 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur	beige
Consommation	250 – 450 g/m ²
Temps d'application	jusqu'à 40 minutes*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol
Sollicitable	après 24 heures*
Soudage des joints	après 24 heures*
Résistance finale	après 3 - 5 jours*

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par ex. saleté, huile, graisse). La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite et ragrée. Les primaires et masses de ragréage appropriées figurent dans le guide de produits UZIN. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage appliqués.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

1. Étaler la colle régulièrement sur le support avec une spatule dentée adéquate puis laisser gommer en fonction de la quantité appliquée, du climat ambiant, de la capacité d'absorption du support et du type de revêtement. N'étaler que la colle qui peut être revêtue durant le temps de pose, veiller au bon transfert sur l'envers du revêtement.
2. Afficher le revêtement après un court temps de gommage, maroufler sur toute la surface, avant l'affichage des bords et têtes de lés, détendre en les roulant à l'envers. Lester les fortes déformations du revêtement et éviter d'emprisonner de l'air sous le revêtement. Après 20 minutes, cylindrer à nouveau toute la surface et maroufler les bords et les joints.
3. Éliminer les traces de colle encore fraîches avec les Lingettes de nettoyage UZIN Clea-Box. Les résidus de colle durcis ne pourront être éliminés que mécaniquement.

CONSUMMATION :

Denture	Type / Envers de revêtement	Consommation*
A5	revêtement PVC, décoratif / lisse ou structuré léger	250 - 300 g/m ²
A2	caoutchouc / structuré	350 - 400 g/m ²
B1	linoléum / structuré grossier	400 - 450 g/m ²

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Durée de stockage min. 12 mois en emballage d'origine, au sec et à température modérée. Résistant au gel jusqu'à - 25°C. Refermer hermétiquement les emballages ouverts et les utiliser rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante.

- ▶ Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 65 %. Basse température et faible humidité prolongent, haute température et forte humidité raccourcissent le temps de pose, de prise et de séchage.
- ▶ Un support humide peut engendrer des émissions et des odeurs secondaires. Veiller donc à ce que le support ragréé soit bien sec.
- ▶ Un collage direct sur d'anciens résidus de colle peut conduire à des interactions et donc à des odeurs désagréables. Dans l'idéal, éliminer les anciennes couches. Dans tous les cas, isoler les anciens résidus de colle avec un primaire barrière et appliquer une masse de ragréage autolissante suffisamment épaisse (en principe 3 mm) sur toute la surface.
- ▶ Avant collage, détendre suffisamment le revêtement, l'acclimater et l'adapter au climat usuel de la pièce en fonction de son utilisation ultérieure.
- ▶ Lors du collage, lester les importantes déformations de fin de rouleau, plis de séchage, relèvements de joint ou les fortes ondulations du revêtement.
- ▶ UZIN KE 68 convient pour une utilisation sous les appareils de manutention au sol avec de fortes charges de compression jusqu'à 30 kp/cm² ou 3 N/mm².
- ▶ Protéger UZIN KE 68 contre l'humidité alcaline. Dans les zones où l'eau / l'humidité provient exclusivement "du bas", étanchéifier sous le ragréage avec par ex. UZIN PE 460.
- ▶ En cas de forte exposition à l'humidité par le haut (classe d'exposition à l'eau W1-I ou supérieure), pré-enduire le ragréage avec un primaire barrière de résine réactive comme par ex. UZIN PE 414 BiTurbo.
- ▶ Pour le collage d'un revêtement sans chlore, consulter les préconisations de colle en ligne ou consulter le service technique.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière :
 - DIN 18 356 „Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 5236
 - Notice TKB/FCIÖ „Évaluation et préparation du support pour les travaux de revêtement de sol et parquet"
 - Notice BEB „Evaluation et préparation du support"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol en PVC"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol élastomère"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol linoléum"
 - Notice TKB/FCIÖ „Collage de revêtement de sol textile"

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant, contenant du méthoxysilane
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS – À très faible émission

COMPOSITION :

Prépolymères à terminaison silane, charges minérales, additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Contient du méthoxysilane. Ininflammable. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Lors du processus de prise, du méthanol se dégage. Pendant la mise en oeuvre, une bonne aération des locaux et l'usage des gants de protection est recommandée. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, et consulter un médecin. Observer les descriptions de danger / consignes de sécurité portées sur l'étiquette de l'emballage et la fiche de données de sécurité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés et grattés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier. Rassembler les restes de produits, laisser durcir puis éliminer avec les débris de chantier.