

Pare-vapeur

UZIN PE-FILM

Pare-vapeur en polyéthylène 200 µm sans plis

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- ▶ comme pare-vapeur sous un plancher flottant
- ▶ comme film de séparation sous chape désolidarisée

Domaine d'emploi élargi :

- ▶ comme protection d'un revêtement de sol existant



PROPRIÉTÉS :

UZIN PE-Film est une membrane en polyéthylène non pliée de 200 microns à poser libre. Grâce à l'absence de pli, UZIN PE-Film est simple à mettre en oeuvre que ce soit sous un système de plancher flottant ou dans le cas d'une chape désolidarisée.

- ▶ Rouleau de 2 m de large, sans pli
- ▶ Mise en oeuvre facile
- ▶ Valeur Sd élevée
- ▶ Utilisable comme film de protection



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	rouleau
Format	2 m x 50 m = 100m ²
Tenue en stock	24 mois en emballage d'origine
Couleur	transparent
Poids du rouleau	env. 20 kg
Épaisseur	env. 0,2 mm
Résistance calorique	env. 0,0005 m ² K/W (R)***
Valeur SD	≥ 100 m **
Allongement à la rupture longitudinale / transversale	≥ 400 % / ≥ 600 % *

*selon la norme EN IS 527-3

**selon la norme DIN EN 1931

***selon la norme DIN 52 612

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, sec, propre, non fissuré et exempt de toute substances polluantes susceptibles de diminuer l'adhérence.

Les anciennes couches instables, insuffisamment dures et faiblement adhérentes à la surface du support devront être éliminées par tout moyen mécanique ou manuel.

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Les anciens revêtements doivent être parfaitement fixés sur toute leur surface. Les joints des carreaux de céramique ne doivent pas être trop larges ni trop profonds.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

- Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

COMPOSITION :

Polyéthylène.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Aucune mesure de précaution n'est nécessaire. Observer / respecter les mesures de sécurité / de protection de l'environnement portées sur les Fiches Produits des produits de pose utilisés.

MISE EN OEUVRE :

Utilisation comme pare-vapeur sous plancher flottant

1. Nettoyer soigneusement le support.
2. Étaler UZIN PE-Film en forme de cuvette. Remonter d'environ 75 mm sur les murs et sur tout autre élément de construction vertical, au moins jusqu'au niveau supérieur du sol fini.
3. Chevaucher le film d'environ 200 mm au niveau des joints et les recouvrir sur toute leur longueur avec la bande adhésive aluminium UZIN Alutape 75.

Utilisation comme film de séparation sous une chape

1. Nettoyer soigneusement le support.
2. Étaler UZIN PE-Film en forme de cuvette. Remonter sur les murs et sur tout autre élément de construction vertical, au moins jusqu'au niveau supérieur du sol fini.
3. Chevaucher le film d'environ 200 mm au niveau des joints et les recouvrir sur toute leur longueur avec la bande adhésive aluminium UZIN Alutape 75.

IMPORTANT :

- Entreposer les rouleaux debout en évitant les points de pression.
- Le support doit avoir une $T^{\circ} > 10^{\circ}\text{C}$ et un point de rosée supérieur d'au moins 3°C par rapport à la T° du sol.
- Avant la pose, acclimater UZIN PE-Film dans la pièce pendant au moins 24 heures.
- Pour un support ragréé, veiller au bon séchage du ragréage.
- Ne pas utiliser comme pare-vapeur sur un support sensible à l'humidité tel qu'un plancher bois.
- En cas d'utilisation comme film de protection sur un support sensible à l'humidité, comme par ex. un parquet, retirer complètement UZIN PE-Film au plus tard après 24 heures.
- Avant de poser UZIN PE-Film, éliminer soigneusement toutes les salissures qui pourraient endommager le film.
- UZIN PE-Film ne convient pas à une utilisation en extérieur.

ÉLIMINATION :

Éliminer les découpes et sous-couche / revêtements collés avec les déchets de chantier.