

Primaire de reprise dispersion

UZIN EASYLIFT PRIMER

Primaire dispersion pour faciliter la pose / repose d'un revêtement de sol à coller avec UZIN KE 66 HT sur un support ragréé.

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- Primaire de reprise avant la pose d'un revêtement avec UZIN KE 66.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- sur un support ragréé avec une Masse de ragréage UZIN FusionTec, ciment ou sulfate de calcium adaptée
- avant la pose ultérieure d'un revêtement PVC design, PVC et CV en lés et en dalles, comme un caoutchouc en lés et en dalles jusqu'à 4 mm avec UZIN KE 66
- un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12 529
- une forte sollicitation en milieu résidentiel, commercial et industriel

**AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :**


Le Primaire UZIN EasyLift est un primaire prêt à l'emploi, à séchage rapide, appliqué après un ragréage et avant la pose d'un revêtement avec UZIN KE 66 HT. Une fois posé, le revêtement peut être utilisé normalement. L'utilisation du primaire de reprise dispersion permet, après la fin de la durée d'utilisation du revêtement, jusqu'à 3 fois, un retrait simplifié sans résidus suivi de la repose d'un nouveau revêtement avec UZIN KE 66 HT. Pour usage en intérieur.

- mise en œuvre aisée
- temps de séchage rapide
- revêtements déposables jusqu'à 3 fois quasi sans résidus
- permet une dépose de revêtement sans effort
- préparation du support réduite au minimum lors du changement de revêtement

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	Cube it simple
Conditionnement	5 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	blanc
Couleur à l'état sec	transparent
Consommation	100 - 150 g/m ²
Temps de séchage	env. 1 heure*
Temp. min. de mise en oeuvre	15 °C au sol

* A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Voir „Tableau d'utilisation”.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, sec, non fissuré, propre et exempt de toute substance (saleté, huile, graisse) pouvant nuire à l'adhérence. Contrôler le support conformément aux normes et notices en vigueur et signaler tout défaut. Aspirer soigneusement le support, puis appliquer un primaire et réaliser un ragréage. En fonction du support et du domaine d'activité, consulter le guide des produits UZIN pour sélectionner le primaire et la masse de ragréage adaptés. Toujours bien laisser sécher le primaire et la couche de ragréage.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le contenant à la température ambiante et bien le secouer.
2. Appliquer le primaire, avec un Rouleau nylon peluche UZIN, régulièrement et à saturation sur toute la surface. Éviter la formation de flaques et manques.
3. Nettoyer les outils à l'eau après usage.

TABLEAU D'APPLICATION:

Support/Application	Consommation	Temps de séchage
Masse de ragréage autolissante UZIN FusionTec, ciment ou sulfate de calcium	100 - 150 g/m ²	1 heure*

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Tenue en stock min. 12 mois, à température modérée, en emballage d'origine. Résiste au gel jusqu'à - 2 °C. Refermer hermétiquement un emballage entamé et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater l'emballage à la température ambiante.
- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre de 15 - 25 °C, température du sol supérieure à 15 °C, humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ Utiliser UZIN EasyLift Primer uniquement sur une masse de ragréage adaptée.
- ▶ Utiliser UZIN EasyLift Primer uniquement sur une masse de ragréage entièrement sèche.
- ▶ UZIN EasyLift Primer s'applique sur toute la surface, uniformément et sans manque. Toute rugosité de surface est à éviter afin de maintenir le bon fonctionnement D'UZIN EasyLift Primer.
- ▶ Seulement utilisable en combinaison avec UZIN KE 66 HT.
- ▶ Si un revêtement de sol n'est pas ou ne peut pas être posé avec la colle UZIN KE 66, lors de sa dépose, la fonction du primaire UZIN EasyLift ne sera plus assurée.

- ▶ Si une application de ragréage est nécessaire, la zone à ragréer sera exempte de toute couche d'UZIN EasyLift Primer et sera effectué comme un ragréage conventionnel.
- ▶ Lors du remplacement du revêtement, des résidus de colle UZIN KE 66 HT peuvent rester sur la surface du support, en fonction de l'utilisation précédente du revêtement ou de la rugosité de la surface traitée avec UZIN EasyLift Primer.
- ▶ Les résidus de colle présents sur la couche de UZIN EasyLift Primer peuvent être complètement éliminés mécaniquement en les frottant, à l'aide d'une décolleuse munie d'une lame tranchante (par ex., de la marque WOLFF) ou en utilisant une mono-disque équipée d'un pad rouge.
- ▶ Lors du remplacement du revêtement, de l'élimination des résidus de colle ou de retouches sur le support, si la couche d'UZIN EasyLift Primer est endommagée, retirée ou absente, les zones défectueuses sont à retoucher avec UZIN EasyLift Primer afin de restaurer sa fonction.
- ▶ L'utilisation de tapis de protection acrylique est recommandée sous un poste de travail soumis à une charge de sièges à roulettes.
- ▶ Les règles reconnues de la branche et de la technique pour la pose de parquet et revêtement de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, Ö-Norm, SIA, etc.).
- ▶ Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
 - DIN 18 365 „Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 5236
 - Notice TKB/FCIÖ „Évaluation et préparation de supports pour les travaux de revêtement de sol et parquet"
 - Notice BEB „Evaluation et préparation des supports"
 - Fiche technique de la Fédération centrale du bâtiment allemand (ZDB) "Revêtements de sol élastiques, revêtements de sol textiles et parquet sur constructions de sol chauffées"

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, conservateurs, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en oeuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la

terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés.
Élimination spéciale des restes de produit liquide et des
emballages contenant des restes de produit liquide.
Élimination des emballages contenant des restes de produit
durci avec les déchets de chantier.