

Colle thermorésistante pour revêtement PVC décoratif et caoutchouc

UZIN KE 66 HT

Colle dispersion fibrée pour revêtement PVC décoratif, caoutchouc en lés et dalles jusqu'à 4 mm et revêtement PVC.

DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :

- ▶ revêtement PVC décoratif
- ▶ revêtement PVC et CV en lés et dalles
- ▶ revêtement caoutchouc en lés et dalles jusqu'à 4 mm à surface lisse ou martelée (p. ex. norament®, noraplan® ou noraplan® acoustic)
- ▶ revêtement textile en milieu médical

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un support absorbant, ragréé
- ▶ un sol chauffé par circuit d'eau régulé
- ▶ une sollicitation avec siège à roulettes selon DIN EN 12529
- ▶ le shampooinage humide et le nettoyage par injection extraction selon RAL 991 A2
- ▶ une sollicitation élevée en milieu commercial et industriel



AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

UZIN KE 66 HT est une colle à dispersion à lit humide avec un court temps de gommage et une excellente adhérence initiale, utilisable aussi bien à très basse qu'à très haute température. La colle, très résistante au cisaillement et armée de fibres, réduit au minimum le poinçonnement résiduel d'un revêtement de sol souple. Pour usage en intérieur.

- ▶ court temps de gommage
- ▶ utilisable dans une plage de -20 °C à +70 °C *
- ▶ très faible consommation
- ▶ produit à forte réduction de CO2**


*à l'état sec

**réduction de plus de 90 % selon un calcul interne (voir ECO2CHOICE)

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

Emballage	seau plastique
Conditionnement	14 kg
Tenue en stock	min. 12 mois
Couleur à l'état liquide	beige
Couleur à l'état sec	beige
Consommation	170 - 260 g/m ²
Temps de gommage	en dalles et lames: 5 - 10 min*** en lés: 20 - 25 min***
Temps d'application	env. 20 minutes***
Temp. min. de mise en oeuvre	15°C au sol
Sollicitable	après env. 24 heures***
Soudage des joints	après 24 heures***
Résistance finale	après env. 3 jours***

***À 20 °C et 65 % d'humidité relative selon le type de revêtement et l'absorption du support.



PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être sain, porteur, plan, sec, sans fissures, propre et exempt de substances susceptibles de nuire à l'adhérence (par ex. saleté, huile, graisse). La surface doit être soigneusement aspirée, pré-enduite et ragrée. Les primaires et masses de ragréage appropriées figurent dans le guide de produits UZIN. Contrôler que le support correspond bien aux normes en vigueur et signaler tout défaut. Bien laisser sécher le primaire et la masse de ragréage appliqués.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

Épaisseur de ragréage:

- ▶ support non absorbant ou sensible à l'humidité min. 2 mm (caoutchouc 3 mm)
- ▶ nouvelle chape sulfate de calcium min. 1 - 2 mm (caoutchouc 2 mm)
- ▶ ancien support min. 2 mm (caoutchouc 3 mm)

MISE EN ŒUVRE :

1. Étaler la colle régulièrement sur le support avec une spatule dentée adéquate puis laisser gommer en fonction de la quantité appliquée, du climat ambiant, de la capacité d'absorption du support et du type de revêtement. N'étaler que la colle qui peut être revêtue durant le temps de pose, veiller au bon transfert sur l'envers du revêtement.
2. Afficher le revêtement après le temps de gommage, maroufler sur toute la surface, avant l'affichage des bords et têtes de lés, détendre en les roulant à l'envers. Lester les fortes déformations du revêtement et éviter d'emprisonner de l'air sous le revêtement. Après 20 minutes, passer au rouleau à nouveau sur la surface et maroufler les bords et les joints.
3. Nettoyer à l'eau les traces de colle encore fraîches.

CONSOMMATION :

Denture	Type / Envers de revêtement	Consommation*
A2	revêtement PVC décoratif, revêtement PVC, CV	220 - 260 g/m ²
A2	revêtement caoutchouc en lés et dalles	220 - 260 g/m ²
A1	revêtement PVC décoratif à envers lisse	170 - 230 g/m ²

*À 20 °C et 65 % d'humidité relative, seau de colle acclimaté

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au frais en emballage d'origine. Résistant au gel jusqu'à - 8 °C. Refermer hermétiquement un emballage entamé et en utiliser le contenu rapidement. Avant utilisation, acclimater le produit à la température ambiante.

- ▶ Mise en œuvre idéale entre 18 et 25 °C, température du support supérieure à 15 °C et humidité relative inférieure à 75 %. Basse température et forte humidité de l'air allongent, haute température et faible humidité de l'air raccourcissent l'application, les temps de pose, de prise et de séchage.
- ▶ Un support humide peut engendrer des émissions secondaires. Veiller donc à ce que la masse de ragréage soit bien sèche sur un support ragréé.
- ▶ Un collage direct sur d'anciens résidus de colle peut conduire à des interactions et donc à des odeurs désagréables. Dans l'idéal, éliminer les anciennes couches. Dans tous les cas, isoler les anciens résidus de colle avec un primaire barrière et appliquer une masse de ragréage autolissante suffisamment épaisse (en principe 3 mm) sur toute la surface.
- ▶ Avant collage, détendre suffisamment le revêtement, l'acclimater et l'adapter au climat usuel de la pièce en fonction de son utilisation ultérieure.
- ▶ UZIN KE 66 HT est utilisable dans une zone soumise à une température élevée (jusqu'à 70 °C). En cas de température extrêmement élevée, il est recommandé d'utiliser une colle à base de résine réactive (par ex. UZIN KE 68 ou UZIN KR 430).
- ▶ Lors du collage, lester les importantes déformations de fin de rouleau, plis de séchage, relèvements de joint ou les fortes ondulations du revêtement.
- ▶ Pour le collage d'un revêtement sans chlore, consulter les préconisations de colle en ligne ou consulter le service technique.
- ▶ Les règles généralement admises de la branche et de la technique pour la pose de revêtements de sol, ainsi que les normes nationales en vigueur, sont à prendre en compte (par ex. EN, DIN, VOB, SIA, etc.). Les normes et fiches techniques suivantes sont applicables et font l'objet d'une attention particulière:
 - DIN 18 356 „Travaux de revêtement de sol", Ö-Norme B 5236
 - Notice TKB „Évaluation et préparation du support pour les travaux de revêtement de sol et parquet"
 - Notice BEB „Evaluation et préparation du support"
 - Notice TKB „Collage de revêtement de sol en PVC"
 - Notice TKB „Collage de revêtement de sol élastomère"
 - Notice TKB „Collage de revêtement de sol linoléum"
 - Notice TKB „Collage de revêtement de sol textile"

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX :

- ▶ Sans solvant
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 113 / Respectueux de l'environnement

COMPOSITION :

Dispersion aqueuse de polymère, résines modifiées, conservateurs, charges minérales, additifs et eau.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Sans solvant. Pour la mise en œuvre, veiller à maintenir une bonne ventilation des locaux et utiliser une crème de protection de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer

pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, l'eau ou le sol. Nettoyage des outils directement après utilisation avec de l'eau et du savon. Le produit contient des fibres à base de microparticules de polymères synthétiques (SPM). Maintenir le récipient bien fermé. Ramasser immédiatement le matériau renversé provenant de récipients endommagés et le réutiliser ou l'éliminer correctement. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité. Contient : Isothiazolinones, Bronopol. Informations pour les personnes allergiques: +49 731 4097-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Le produit contient des microparticules de polymères synthétiques (SPM). Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.