

Fond dur à parquet Premium

PALL-X 325

Fond dur 1C aqueux, applicable au rouleau, aussi pour un parquet très absorbant. Minimise l'encollage latéral.

APPROPRIÉ SUR / POUR :

- ▶ un plancher en bois / parquet poncé
- ▶ un parquet sur sol chauffant



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage :	bidon plastique
Conditionnement :	5 l
Tenue en stock :	min. 12 mois
Consommation :	env. 100 ml/m ²
Surface traitée :	env. 10 m ² /litre
Conditions idéales de mise en oeuvre :	entre 18 - 25 °C à 35 - 65% d'humidité rel. de l'air
Recouvrable :	après env. 2 heures*

*À 20°C et 50% d'humidité relative

AVANTAGES / PROPRIÉTÉS DU PRODUIT :

- ▶ Séchage rapide
- ▶ Aspect uniforme
- ▶ Bonne réchauffe du bois
- ▶ Réduit l'encollage latéral
- ▶ Conforme à la norme TRGS 617
- ▶ Ce produit répond aux exigences du label environnemental suisse UE II, classe C (adhérence selon DIN EN ISO 2409, résistance à l'abrasion selon DIN 68861 et comportement au feu Cfls1 sur chêne selon EN 13501).
- ▶ Compatible Minergie-Eco
- ▶ Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvant inférieure à 5%.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / À très faible émission
- ▶ DE-UZ 12a / Respectueux de l'environnement, car faible en polluants



PRÉPARATION DU SUPPORT :

La surface à apprêter doit être propre, sèche, exempte d'impuretés et poncée conformément aux règles de la technique.

MISE EN ŒUVRE :

1. Avant utilisation, acclimater le bidon à la température ambiante recommandée et bien l'agiter. Puis, versez le contenu dans un SEAU À VITRIFIER PALLMANN propre.
2. Appliquer une couche de PALL-X 325 avec le ROULEAU PALLMANN WL de manière régulière et saturée sur le support.
3. La surface apprêtée être vitrifiée après environ 2 heures,
4. Le fond dur sera recouvert au minimum d'une couche de vitrificateur le jour même.
5. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

IMPORTANTES DIRECTIVES :

- ▶ Conditions idéales de mise en œuvre : 18 à 25°C / humidité relative de l'air entre 35% et 65%. Une température basse et une humidité de l'air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et une humidité de l'air basse la réduisent.
- ▶ De nombreux bois exotiques, tels que le teck, l'ipé lapacho, le chêne fumé ou le wengé, ainsi que les bois résineux, contiennent des substances (par ex des inhibiteurs, résines ou dépôts minéraux) susceptibles d'entraîner d'importants retards de séchage, anomalies de mouillage ou changements de couleur. En raison de la diversité et des spécificités de ces bois, il faut en principe se renseigner sur leur aptitude et procéder à un test préalable.
- ▶ Durée de stockage min. 12 mois au sec en emballage d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à une température supérieure à 40°C.
- ▶ Refermer hermétiquement les emballages entamés et utiliser le contenu rapidement.
- ▶ Par principe, ne pas appliquer plus de 2 couches de vitrificateur en une journée.
- ▶ Ne pas poncer le fond dur.
- ▶ Respecter les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux: DIN 18356 "Parquets et pavés de bois".

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 5%. Adapté pour utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte teneur en solvants. Conserver hors de portée des enfants. Il est obligatoire d'utiliser un filtre combiné et lunettes de protection pendant les opérations de pulvérisation. Il est obligatoire d'utiliser un filtre à poussière pendant les travaux de ponçage. Pendant la mise en œuvre, une bonne aération des locaux sont recommandées. Ne pas manger, fumer ou boire pendant l'utilisation. Après contact avec les yeux ou la peau: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

Produit de nettoyage recommandé: Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage. Recyclage possible des emballages parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur. Contient: Isothiazolinones. Informations pour les allergiques: +49 (0) 931 27964-0 (Allemagne).

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produit et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Recyclage possible des emballages totalement vidés. Élimination spéciale des restes de produit liquide et des emballages contenant des restes de produit liquide. Élimination des emballages contenant des restes de produit durci avec les déchets de chantier.